

#### Artikelkenndaten:

Art.-Nr.	Farbe	Liter/Gebinde	Gebinde/Palette
31310025	weiß	2,5	180
31310100	weiß	10	45
731310025	eingefärbt*	2,5	180
731310100	eingefärbt*	10	45

\*eingefärbt ab Werk nach GIMA Farbtonkarte

#### Produktbeschreibung/Anwendung:

Die GIMA Wetterschutzfarbe für deckende, lichtbeständige, diffusionsfähige, wetterbeständige Anstriche im Außenbereich mit hoher Elastizität, Haftfestigkeit und beständigem Seidenglanz. Geeignet zum Schutz nicht maßhaltiger Holzbauteile wie Holzzäune, Dachuntersichten sowie nach entsprechender Vorbehandlung für Zinkblech und Stahl.

#### Eigenschaften:

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Lichtbeständig
- ✓ Für den Außenbereich

#### Lagerung:

Im Originalgebinde fest verschlossen und frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Anbruchgebinde luftdicht verschließen und zeitnah verarbeiten.

#### Verbrauch<sup>(1)</sup>:

Konsistenz	Verbrauch je Anstrich ca. [ml/m <sup>2</sup> ]
unverdünnt	ca. 130

<sup>(1)</sup> Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von Untergrund, Konsistenz und Verarbeitung. Verbindliche Verbrauchsangaben für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

#### Technische Eigenschaften:

<b>Gebinde</b>	Metalleimer
<b>Zusammensetzung</b>	Acrylatfarbe
<b>Farbton</b>	weiß oder eingefärbt
<b>Glanz</b>	seidenglänzend
<b>Lieferviskosität</b>	thixotrop
<b>EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes Kat. A/d WB130 g/l (2010)</b>	Dieses Produkt enthält max. 130 g/l VOC
<b>GISCODE</b>	BSW50
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter + 8 °C und nicht über + 30 °C (Luft, Untergrund und Material) bzw. bei starker Sonneneinstrahlung, starkem Wind oder Regen verarbeiten.
<b>Trockenzeit<sup>(3)</sup></b>	Staubtrocken nach ca. 2 Std. Überarbeitbar nach ca. 8 Std.

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

<sup>(3)</sup> Anhaltswerte bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte. Bei kühler, feuchter Witterung ergeben sich deutlich längere Trocknungszeiten.

### Verarbeitungshinweise:

#### Besonders zu beachten: VOB Teil C DIN 18363

<b>Untergrund</b>	Alle geeigneten Untergründe wie, nicht maßhaltige Holzbauteile wie Holzzäune, Dachuntersichten sowie nach entsprechender Vorbehandlung für Zinkblech und Stahl.
<b>Untergrundbeschaffenheit / -vorbereitung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Nicht haftende, abblätternde, spröde und schadhafte Altanstriche entfernen. Intakte Altanstriche anrauen. Verzinkte Stahlflächen mittels ammoniakalischer Netzmittelwäsche unter Verwendung eines Korund-Kunststoff-Vlieses von Verunreinigungen und trennenden Substanzen befreien. Bei Untergründen mit wasserlöslichen, verfärbenden oder durchschlagenden Inhaltsstoffen unbedingt den Grundanstrich mit GIMA IsoGrund vornehmen. Bei Anwendung auf Holzuntergründen darf die Holzfeuchte max. 15 M. % nicht übersteigen. Die Holzfeuchtemessung ist zu dokumentieren. Je nach Beschaffenheit des Holzes, insbesondere bei Tropischen und Harzreichen sind diese mit GIMA Rein vorzubehandeln. Ungestrichene Hölzer von Harzaustritten vollständig befreien und mit GIMA Holzgrund vorbehandeln.
<b>Materialzubereitung</b>	Vor der Verarbeitung mit geeignetem Werkzeug/Rührwerk gut aufrühren. Das Material ist ab Werk verarbeitungsfähig eingestellt, nicht verdünnen.
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen und Spritzen.
<b>Beschichtungsaufbau</b>	<u>Unbehandeltes Holz im Außenbereich</u> 1. 1 x GIMA Holzgrund (bei löslichen, färbenden Holzinhaltstoffen GIMA IsoGrund) (ggf. vorhandene Risse im Holz mit geeigneter Fugenmasse ausfüllen) 2. 1 x GIMA Wetterschutzfarbe, unverdünnt (Zwischenanstrich) 3. 1 x GIMA Wetterschutzfarbe, unverdünnt (Schlussanstrich)
	<u>Holz mit Carbolineum-Anstrich</u> (frühestens nach 2-jähriger Bewitterungszeit Überarbeitung möglich) 1. 1 x GIMA Wetterschutzfarbe, unverdünnt (Zwischenanstrich) 2. 1 x GIMA Wetterschutzfarbe, unverdünnt (Schlussanstrich) (Zweckmäßig sind nur dunkle Farbtöne)
	<u>Stahl</u> 1. 2 x GIMA Rostschutz Grundierung 2. 1 x GIMA Wetterschutzfarbe, unverdünnt (Zwischenanstrich) 3. 1 x GIMA Wetterschutzfarbe, unverdünnt (Schlussanstrich)
	<u>Zinkblech</u> 1. 1 - 2 x GIMA Acryl Haftgrund 2. 1 x GIMA Wetterschutzfarbe, unverdünnt (Zwischenanstrich) 3. 1 x GIMA Wetterschutzfarbe, unverdünnt (Schlussanstrich)

Diese Tabelle dient dem Anwender als Orientierungshilfe und kann nicht alle Fälle abdecken. Sie entbindet den Anwender nicht vor einer fachgemäßen Untergrundprüfung und Beurteilung.

### Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser aus-/abwaschen.

#### Werkzeugempfehlung:

- Heizkörperwalze Mohair, Art.-Nr. 6111600
- Staalmeester Flächenstreicher, Art.-Nr. 291012
- Staalmeester Rundpinsel Prohybrid, Art.-Nr. 202016

Die Werkzeugempfehlungen basieren auf unseren anwendungstechnischen Versuchen und können je nach Untergrundbeschaffenheit sowie Oberflächenanforderungen abweichen.

#### Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation einleiten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Den Inhalt / Behälter gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen Vorschriften einer Entsorgung zuführen.

#### Sicherheitshinweise:

Die übliche Arbeitshygiene ist zu beachten. Zubereitung sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und technisches Merkblatt lesen. Weitere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sind den aktuellen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.

#### Hinweise:

In schwierigen Fällen Beratung einholen. Bei der Verarbeitung an durchgehenden Flächen auf gleiche Chargennummer achten! Nicht zu streichende Flächen abdecken. Verschmutzungen sofort mit klarem Wasser abwaschen. Abzeichnungen von Ausbesserungen, Reparaturen oder Nacharbeiten in der Fläche hängen von vielen Faktoren ab und sind daher laut BFS-Merkblatt Nr. 25, selbst bei der Verwendung des Original-Beschichtungsstoffes, unvermeidbar. Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase muss die Beschichtung gegebenenfalls vor Witterungseinflüssen (Regen, Wind, Sonneneinstrahlung o. ä.) durch entsprechende Maßnahmen geschützt werden. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen (z. B. dauerhaft tiefe Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit) verlängert sich die notwendige Standzeit. Bei Anwendung holzinhaltsstoffreicher Hölzer in bewitterten Außenbereichen kann es durch Ausbluten der Holzinhaltsstoffe zu Verfärbungen und Anstrichschäden, auch an angrenzenden Bauteilen, kommen. Unterschiedliche Untergründe und Applikationsmengen können abweichende Effekte ergeben. Wir empfehlen in allen Fällen einen Probeanstrich an einer repräsentativen Stelle. Während der Spritzverarbeitung sind Einwegoverall, Vollsichtbrille, Handschuhe und Atemmaske (Feinstaubmaske P2) zu tragen. Brillante, reine Intensivfarbtöne, z.B. in den Bereichen Gelb, Orange, Rot, Magenta und Gelb-Grün besitzen pigmentbedingt ein geringeres Deckvermögen. Wir empfehlen bei kritischen Farbtönen in diesen Bereichen, einen abgestimmten Grundfarbton volldeckend vorzustreichen. Darüber hinaus können über den Regelaufbau hinaus zusätzliche Anstriche erforderlich sein. Frühzeitige Belastung durch Feuchtigkeit kann zu konzentriertem oder partiellem Herauslösen von wasserlöslichen Netzmitteln der Beschichtung führen. Die oberflächlich glänzend und/oder farbonverändernd auftretenden Auswaschungen bleiben wasserlöslich und können selbsttätig wieder abwaschen.

#### Besondere Hinweise:

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Sollten besonderen Anforderungen in einzelnen Bereichen an das Produkt gestellt werden, die in diesem Merkblatt nicht explizit genannt sind ist in jedem Einzelfall der Einsatz mit der GIMA GmbH & Co. KG abzustimmen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.